

UNDIANUNO PRETO			
Denominações		Transformação	
Nome Científico	<i>Lovoa Trichilioides; Lovoa Klaineana</i>	Acabamento	Normal.
Família	<i>Meliaceae</i>	Aparafusagem	-----
Origens	Costa do Marfim; Gabão; Zaire; Gana; Camarões; Guiné Equatorial; Nigéria.	Colagem	Normal.
Nome Comum	Mpengwa; Sida; Embero; Eyan; Lifaki-Muindu; African Walnut; Dibetou.	Pregagem	Boa aderência.
Borne	Cinzeno claro a Amarelo Claro	Serragem	Sem Dificuldades.
Tonalidade	Castanho Acinzentado a castanho Amarelado.		
Veio/Fio	Contrafio Ligeiro	Folha	Corte plano e desenrolado.
Grão	Médio a Fino	Encurvamento	-----
Textura	Fina	Maquinação	Dificuldades, devido ao contrafio
Medula	-----		
Observações		Aplicações	
Durabilidade	Natural, média	Utilização interior	Sim
Conservação	Fraca impregnação.	Utilização exterior	Sim
		Utilidades	Carpintaria de interiores e Exterior; Torneados; Mobiliário.

Características Técnicas			
Peso em Verde (Kg/m ³)	750 - 850	Peso 12% (Kg/m ³)	530
Retração Linear Tangencial (T%)	6.1	Retração Linear Radial (R%)	3.8
Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%)	0.43	Contração de Ruptura à Compressão Axial (C12) (N/mm ²)	47
Contração de Ruptura à Tracção Axial (C12) (N/mm ²)	—	Contração de Ruptura à Flexão Estática (F12) (N/mm ²)	100
Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) (N/mm ²)	8.400		