

TULIPEIRA			
Denominações		Transformação	
Nome Científico	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Acabamento	Excelente
Família	<i>Caesalpiniaceae</i>	Aparafusagem	Normal
Origens	América do Norte	Colagem	Normal
Nome Comum	Tulipeiro Americano, Yellow Poplar, Tulip Poplar	Pregagem	Normal
Borne	Branco Cremoso	Serragem	Normal
Tonalidade	Branco amarelado		
Veio/Fio	Direito	Folha	-----
Grão	-----	Encurvamento	-----
Textura	Média a fina	Maquinação	Sem dificuldades
Medula	-----		

Observações		Aplicações	
Durabilidade	Natural, fraca	Utilização interior	Sim
Conservação	Fraca resistência á degradação	Utilização exterior	Não
		Utilidades	Construção; móveis; Carpintaria de interiores; Portas; lambrins; contraplacados ;talha; torneados.

Características Técnicas			
Peso em Verde (Kg/m <sup>3</sup> )	609	Peso 12% (Kg/m <sup>3</sup> )	449
Retração Linear Tangencial (T%)	-----	Retração Linear Radial (R%)	-----
Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%)	0.60	Contração de Ruptura à Compressão Axial (C12) (N/mm <sup>2</sup> )	-----
Contração de Ruptura à Tracção Axial (C12) (N/mm <sup>2</sup> )	---	Contração de Ruptura à Flexão Estática (F12) (N/mm <sup>2</sup> )	-----
Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) (N/mm <sup>2</sup> )	10.894		