

LOURO VERMELHO			
Denominações		Transformação	
Nome Científico	<i>Ocotea rubra</i>	Acabamento	Normal, aconselha-se tapa poros.
Família	<i>Lauraceae</i>	Aparafusagem	-----
Origens	Brasil; Guiana Francesa; Guiana; Suriname.	Colagem	Boa, se a madeira se encontrar seca.
Nome Comum	Louro Gamela; Gamela; Wana.	Pregagem	Boa aderência
Borne	Branco Acinzentado	Serragem	Sem dificuldades.
Tonalidade	Castanho Rosado		
Veio/Fio	Contrafio ligeiro frequente	Folha	Interessante em Corte plano
Grão	Médio	Ecurvamento	-----
Textura	Fina, pouco perceptível	Maquinação	Sem dificuldades.
Medula	-----		

Observações		Aplicações	
Durabilidade	Natural, boa	Utilização interior	Sim
Conservação	Fraca impregnação.	Utilização exterior	Sim
		Utilidades	Carpintaria de interiores e Exterior; Construção Naval; Molduras; Contraplacados; Revestimentos Exteriores; Mobiliário.

Características Técnicas			
Peso em Verde (Kg/m ³)	1.000	Peso 12% (Kg/m ³)	660
Retração Linear Tangencial (T%)	8.8	Retração Linear Radial (R%)	4.5
Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%)	-----	Contração de Ruptura à Compressão Axial (C12) (N/mm ²)	51
Contração de Ruptura à Tracção Axial (C12) (N/mm ²)	---	Contração de Ruptura à Flexão Estática (F12) (N/mm ²)	90
Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) (N/mm ²)	11.400		